



625059, Россия, г. Тюмень,
ул. Тимофея Чаркова, д. 19

8(3452) 29-02-32
e-mail: lab@ymioil.ru
ymioil.ru

Паспорт качества № 234 Тормозная жидкость ДОТ-3

ТУ 20.59.43 - 007 - 20293346 – 2018

Декларация о соответствии: ЕАЭС № RU Д-RU.АЖ16.В.19463

Срок действия по "по 21.03.2021 включительно

Производитель: ООО «ЮМИОЙЛ»

Партия № 149

Дата изготовления: "02" июля 2020 г.



	Наименование показателя, единица измерения.	Норма по ТР ТС 030/2012	Норма по ТУ 20.59.43 - 007 - 20293346 - 2018	Фактическое значение
1.	Внешний вид		Прозрачная однородная жидкость от светло-желтого до темно-желтого цвета, без осадка, допуск, слабая опалесценция, оранжев. или розовый оттенок	Прозрачная однородная жидкость желтого цвета, без осадка
2.	Плотность при 20°C		не нормируется	1,081
3.	Вязкость кинематическая, мм ² /с при: 50°C		не менее 5,0	6,23
4.	Температура кипения сухой жидкости, °C		не ниже 195	197
5.	Температура кипения увлажненной жидкости, °C	не ниже 115	не ниже 137	139
6.	Показатель активности ионов водорода (pH)	6,0-10,0	7,0-11,5	7,03
7.	Взаимодействие с металлами		выдерживает	выдерживает
8.	Изменение резины после старения в тормозной жидкости, изменение объема образца резины марки 51-1524 при 125°C, %		2-10	7
9.	Совместимость с водой при – 40°C, внешний вид		Прозрачная жидкость без расслоения и осадка	Прозрачная жидкость без расслоения и осадка

Продукт соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза «О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям» ТР ТС 030/2012
Качество продукции соответствует ТУ 20.59.43 - 007 - 20293346 - 2018

Изготовитель гарантирует соответствие тормозной жидкости ДОТ-3 в течение трех лет при соблюдении условий транспортирования и хранения. Хранить в крытых складских помещениях и на открытых площадках, защищенных от воздействия прямых солнечных лучей и атмосферных осадков.

Ответственный за качество

Е. А. Ивасюк



Дата выдачи паспорта "02" июля 2020 г.

М.П.